GYPROC HABITO PREMIUM

CE

DESCRIZIONE

Miscela di gesso trattato con materiali sintetici e con additivi speciali.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- **Ottimo potere aderente**
- **Ritiro di minima entità**
- **Elevata resistenza dei giunti (con strisce di rinforzo in fibra di vetro e carta microforata)**
- **Colore bianco compatibile**
- **Materiale molto plastico**
- **Facilmente carteggiabile**
- **Stucco specifico per lastre in gesso rivestito.**
- **Consumo: giunti circa 300 g/m2**
- **Formato: 5kg**

DATI TECNICI			
CARATTERISTICA	**NORMA DI RIFERIMENTO**	**VALORE**	**U.M.**
Tipologia di utilizzo	EN 13963	**3B**	
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	**A1**	
Adesione/coesione	EN 13963	**38**	N/mm2
Tempo di presa	EN 13963	**90**	min
Tempo di applicazione		**60-75**	min
Livello finitura	-	**Q1-Q2-Q3-Q4**	-

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

La movimentazione va eseguita per pallet singolo.
Stoccare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non sovrapporre più di tre bancali di stucco con confezionamento in sacco e non più di due bancali di stucco con confezionamento in secchio. Valutare sempre le condizioni iniziali di imballo.

Milano, 01/03/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6
Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155
Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.

Gyproc SAINT-GOBAIN

habito premium

Modalità d'impiego

Preparazione dell'impasto

- Miscelare la polvere con acqua in un recipiente pulito.

- Quantità per la preparazione dell'impasto: ca. 5 litri d'acqua per sacco.
- Dopo circa 2 minuti, mescolare accuratamente, manualmente o meccanicamente.

N.B.: aggiustare, eventualmente, la consistenza solo con l'aggiunta di acqua.

- Lasciare riposare 2 minuti prima dell'impiego.

Tempo di impiego

60 minuti circa.

Modalità di applicazione

- Esclusivamente manuale.

- Il tempo di asciugatura di ogni singola fase è di 1 ora o più, secondo le condizioni atmosferiche.
- Temperatura di utilizzo da 5 °C a 25 °C.
- ATTENZIONE: NON MESCOLARE CON ALTRI PRODOTTI. Per ulteriori chiarimenti consultare la nostra documentazione tecnica.

Modalità di stoccaggio

- Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno.
- Richiudere accuratamente la confezione nel caso di parziale utilizzo del prodotto.

CE
EN 13963

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Via Ettore Romagnoli. 6
20146 Milano

DATA DI PRODUZIONE SULLA CONFEZIONE

Stucco per riempimento e finitura dei giunti di lastre di gesso rivestito, ad applicazione manuale, a presa rapida
3B

Reazione al fuoco:	A1
Carico di rottura a flessione:	NPD

Milano, 01/03/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6
Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155
Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.

Gyproc
SAINT-GOBAIN