

RASOFACILE ACTIV'AIR®



Rasante di colore bianco intenso, a base gesso emidratato ventilato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati ed additivi specifici con tecnologia Activ'Air®.

La tecnologia **Activ'Air®** permette di **assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide** presente nell'aria degli ambienti interni.

Applicazione come finitura speculare liscia di intonaci per interni

Uso in interni

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Tipo	EN 13279-1	C7/20/2
Peso specifico in opera		1000 kg/m ³ ± 5% (Asciutto)
Resistenza a compressione	EN 13279-1	3,4 N/mm ² ± 0,5%
Granulometria		< 0,1 mm
Tempo di presa iniziale	EN 13279-1	50 min ± 10 min
Tempo di fine presa		60min ± 10 min (Ago di Vicat)
Tempo di addensamento		5 min
Resa metrica teorica		1 kg/m ² per spessore 0,1 cm
Fattore Resistenza al vapore		μ = 6
Acqua d'impasto		0,8 l/kg
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		• Sacchi da 25 kg

Milano, 01/07/2015

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA

CONSTRUCTION S.A.S.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rasante bianco per interni per strato finale con RASOFACILE ACTIV' AIR.

Il prodotto dovrà essere applicato a mano mediante talocchia in più passate fino a ricoprire la superficie interessata. A rassodamento dei primi strati, lisciare utilizzando un frattazzo metallico ad ottenimento di un aspetto liscio speculare bianco.

APPLICAZIONE

TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE
Sottofondi base gesso	Lamare la superficie
	Riempire fessure con RASOFACILE ACTIV' AIR 1 h prima della rasatura
	Applicare dopo 24 h
Sottofondi base cemento	Lamare la superficie
	Riempire fessure con RASOFACILE ACTIV' AIR 1 h prima della rasatura
	Applicare dopo 7 gg
Sottofondi base calce	Lamare la superficie
	Riempire fessure con RASOFACILE ACTIV' AIR 1 h prima della rasatura
	Applicare dopo 7 gg
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Spessore compreso un minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm</i> • <i>Applicare ad una temperatura > 5°C</i> • <i>Idoneo a ricevere pitture all'acqua</i> • <i>Non è idoneo ricevere rivestimenti ceramici, stucchi, carte da parati</i> • <i>Evitare successive applicazioni su RASOFACILE ACTIV' AIR indurito</i> 	

Milano, 01/07/2015

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA

CONSTRUCTION S.A.S.