



Siciliana gessi
avanguardia edilizia

KIACEM
LINEA CEMENTIZIA



SCHEDA TECNICA

COLLANTE PER TRAMEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIDICO	850-1000 kg/m ³
GRANULOMETRIA	100 µm < 2%
RAPPORTO DI IMPASTO ACQUA/POLVERE	1/1,4
TEMPO DI UTILIZZO	90 - 120 minuti
REAZIONE AL FUOCO	CLASSE 0

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IL COLLANTE R13 E' OTTENUTO CON UNA MISCELA DI SOLFATODI CALCIO EMIDRATO, RESINE, E ADDITIVI REGOLANTI DEL TEMPO DI PRESA.

SETTORI DI APPLICAZIONE

E' L'UNICO COLLANTE APPPOSITAMENTE STUDIATO PER LA POSA DEI PANNELLI IN GESSO, E DEI BLOCCHI IN GESSO.

VIENE INOLTRE IMPIEGATO PER LA POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GESSO DI QUALSIASI TIPO QUALI CONTROSOFFITTI, STUCCHI, ROSONI, CORNICI, ECC.

PREPARAZIONE

PREDISPORRE UN RECIPIENTE CON ACQUA PULITA NELLA QUANTITA' NECESSARIA E VERSARE IL COLLANTE R13

A SPOLVERO IN MANIERA UNIFORME FINO A SATURAZIONE, CON UNA PERCENTUALE ACQUA/POLVERE DI 1/1 SE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER IL MONTAGGIO DI BLOCCHI E PANNELLI, E DI 1/1.6 SE VIENE UTILIZZATO PER L'INCOLLAGGIO DI ELEMENTI IN GESSO SU PARETI. LASCIARE RIPOSARE PER 5 MINUTI, PER EVITARE LA FORMAZIONE DI GRUMI, QUINDI MESCOLARE MANUALMENTE CON UNA CAZZUOLA O CON UN MESCOLATORE ELETTRICO A BASSO REGIME DI GIRI. PREPARARE UNA QUANTITA' DI PRODOTTO UTILIZZABILE IN 90-120 MINUTI (CON TEMPERATURA DI 20°).

IL TEMPO DI UTILIZZABILITA' PUO' RIDURSI CON TEMPERATURE PIU' ELEVATE.

APPLICAZIONE

SIA I BLOCCHI IN GESSO E LATEROGESSO CHE I PANNELLI DI GESSO VENGONO MONTATI CON IL LATO FEMMINA VERSO L'ALTO. IL COLLANTE R13 PREPARATO IN MANIERA PIU' FLUIDA, VIENE VERSATO DIRETTAMENTE, IN MANIERA ABBONDANTE, SULL'INCASTRO FEMMINA DEI PANNELLI. PER UTILIZZARLO COME COLLANTE DI MANUFATTI IN GESSO SU PARETI O SOFFITTI DEVE AVERE UNA CONSISTENZA PIU' "CREMOSA".

IN QUESTO CASO IL TEMPO DI UTILIZZO SI RIDURRA' DI 10-20 MINUTI.

CONFEZIONAMENTO

SACCHI IN CARTA DA 20 KG.
SACCHI DA 5 KG

AVVERTENZE

IL PRODOTTO DEVE ESSERE CONSERVATO IN LUOGO ASCIUTTO, EVITANDO IL CONTATTO DIRETTO CON IL PAVIMENTO.

IL PRODOTTO VA UTILIZZATO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA UN MINIMO DI 5°C AD UN MASSIMO DI 35°C.

UTILIZZARE IL COLLANTE R13 ALLO STATO NATURALE, SENZA L'AGGIUNTA DI MATERIALI ESTRANEI E ADDITIVI.

ASSISTENZA TECNICA

PER QUALISIASI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO SICILIANA GESSI.
