

Feb-20

Color Spray – EFFETTO DECORATIVO

Descrizione Smalto a rapida essiccazione, a base di resine sintetiche (petroliche) e pigmenti speciali.

Impieghi Ideale per la riparazione, la decorazione, il ritocco e la finitura di qualsiasi superficie verniciabile, preferibilmente per interni data la delicatezza dei pigmenti (l'esposizione agli agenti atmosferici, nonché ai solventi o detergenti, può ridurre l'effetto cromato). Non resiste allo sfregamento pertanto si sconsiglia l'applicazione su oggetti di uso quotidiano; preferibile l'applicazione di un fondo bianco opaco per raggiungere la massima efficacia dell'effetto "a specchio". Non applicare sopra vernice sintetica!

Imballo Bombola – 400 ml.

Caratteristiche tecniche	Colore:	Argento, Oro pallido e ricco, Cromo-oro e Cromo-argento, Rame	
	Odore:	Caratteristico (solvente)	
	Viscosità/20°C (FORD 4):	12	sec.
	Fuori-polvere/20°C:	10 - 15	min.
	Fuori-tatto/20°C:	50 - 60	min.
	Tempo d'essiccazione/20°C:	18 - 24	ore
	Brillantezza (DIN 67530 - 60°):	>100	Gloss
	Resa per bombola:	1,0 - 1,2	m ²
	Temperature operativa:	Max 80	°C

Applicazione Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere pulite (in assenza di polvere, unto o grasso), non bagnate. Agitare bene prima dell'uso (almeno 2 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, con mani leggere ed incrociate; se necessario, per una maggior coprenza, ripetere dopo un intervallo di 5 minuti. Quando sbiadisce, la brillantezza può essere ripristinata con solo una nuova applicazione. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dallo spessore applicato. Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere la valvola per ca. 3 secondi al fine di eliminare i residui di smalto.

Avvertenze Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

Avv. Specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

Stoccaggio 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.