



weberfloor 4716 Primer

Primer a base di resine sintetiche in dispersione acquosa

- Primer polivalente
- Non contiene ammoniaca
- Resistente agli alcali
- Può essere utilizzato in ambienti asciutti e umidi

CAMPI DI IMPIEGO

weberfloor 4716 Primer è un primer polivalente che migliora l'adesione di autolivellanti, livellanti e rasanti su supporti cementizi o in gesso.

Regola l'assorbimento di supporti porosi, prepara massetti in anidrite prima della posa di piastrelle con collanti cementizi.

Prepara il sottofondo prima della posa di autolivellanti riducendo la formazione di bolle, evitando un'asciugatura troppo rapida e migliorando l'autolivellamento.

Può essere impiegato tra un mano e l'altra di autolivellante o di rasante quando la prima è troppo asciutta.

SUPPORTI

CLS, cemento, piastrelle, pvc, legno, linoleum, acciaio.

NON APPLICARE SU

- Supporti friabili, eccessivamente deboli
- Massetti a base di calcio-solfato con applicazione dell'autolivellante in spessori > 10 mm
- Massetti a base di magnesite
- In esterno

CONSUMO

0.150-0.300 lt/mq

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO:

Confezioni:	tanica da litri 5, 20
Aspetto:	liquido
Durata:	efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione:	sottofondo: superiore ai 10° C - aria: da +10°C fino a +25°C
Tempo di ricopertura:	<ul style="list-style-type: none">• Tempo minimo: 2 ore (in funzione delle temperature e delle condizioni di supporto)• Tempo massimo: entro 48 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

DATI TECNICI*

Acqua di diluizione:	CLS, cemento stagionato: 1° mano primer : acqua / 1 : 5 2° mano primer : acqua / 1 : 3
	massetto cementizio: primer : acqua / 1 : 3 In caso di massetto molto assorbente applicare una seconda mano (1:3)
	ceramica, pietre naturali, marmo (a pavimento), pvc: primer : acqua / 1 : 1
	ceramica, pietre naturali, marmo (a parete): primer puro
	parquet, linoleum, acciaio trattato in superficie, ferro: primer : acqua / 5 : 1
	supporti trattati con weberfloor 4712: applicare weberfloor 4716 Primer puro dopo 24h ed entro 48h dall'applicazione di weberfloor 4712

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.



Ciclo applicativo

ATTREZZI

Spazzolone con le setole morbide, pennello, rullo.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il sottofondo deve essere solido, asciutto, privo di polvere, grasso, parti di cemento in distacco e altri contaminanti. Il supporto deve essere preparato meccanicamente, per esempio con fresatura o pallinatura.

APPLICAZIONE

- Miscelare in un contenitore con un trapano dotato di frusta o con un bastone il giusto rapporto tra il prodotto **weberfloor 4716 Primer** e acqua. Applicare il prodotto miscelato sul supporto e stenderlo con uno spazzolone con le setole morbide, pennello o rullo evitando ristagni di materiale.



- Ad essiccazione avvenuta, se prevista una 2° mano, ripetere l'operazione. Attendere che il primer abbia formato una pellicola trasparente prima di applicare il rivestimento autolivellante per evitare la formazione di soffiature sulla superficie.



AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Pulire le attrezzature con acqua, non aspettare che il primer sia essiccato perchè una volta indurito la pulizia risulta difficoltosa
- Temperatura di impiego + 10°C ÷ 25°C
- Se applicato a parete utilizzarlo puro

VOCE DI CAPITOLATO

Primerizzazione di supporti cementizi da eseguirsi con prodotto impregnante a base acrilica, resistente agli alcali, esente da ammoniacca (tipo **weberfloor 4716** di Saint-Gobain Italia S.p.A.), da applicarsi con spazzolone a setole morbide, pennello o con rullo

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.


SAINT-GOBAIN