

## Licalastic Svart

Guaina liquida elastica bituminosa all'acqua

**Licalastic Svart** è un'emulsione bituminosa tixotropica pronta all'uso costituita da una miscela di cariche inerti selezionati, resine elastomeriche, additivi specifici che conferiscono dopo l'applicazione eccellenti caratteristiche di adesione, elasticità, impermeabilità, resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, conservando le sue principali caratteristiche da -20 °C a +150 °C.



### PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO

**Licalastic Svart** viene utilizzato come guaina liquida impermeabile ove non è possibile l'utilizzo di membrane bitume polimero e l'uso di fiamma, sia in orizzontale che verticale, per riparare, sigillare e rifinire impermeabilizzazioni nuove o esistenti, per ripristinare l'impermeabilizzazione di terrazze e balconi senza demolire la vecchia pavimentazione. Può essere utilizzato per l'incollaggio di pannelli isolanti. Diluito al 50% è utilizzato come primer antipolvere su calcestruzzo prima di una nuova impermeabilizzazione con **Licalastic Svart**.

Per utilizzi diversi si invita a contattare l'ufficio tecnico.

### CARATTERISTICHE

- Buona elasticità anche a basse temperature
- Impermeabilizza e protegge dagli agenti atmosferici e dai raggi UV
- Resiste all'azione corrosiva di molti acidi
- Facilità di posa a freddo senza uso di fiamma
- Perfetta aderenza su membrane in bitume polimero, calcestruzzo, metalli, fibro-cemento, cartongesso, legno, pavimenti in ceramica, vetro.

### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, parti friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono essere solide e asciutte. Vanno controllati prima dell'applicazione la solidità e l'efficienza dei punti di deflusso dell'acqua. Mescolare **Licalastic Svart** prima dell'uso, successivamente può essere applicato a rullo, pennello, spruzzo con opportuni airless, spazzolone, spatola o racla dentata. E' consigliabile non superare mai lo spessore di 1 mm per ogni mano onde evitare lunghi tempi di essiccazione del prodotto. **Licalastic Svart** può essere applicato anche su superfici umide purché non ci siano ristagni d'acqua. Su solette con umidità superiori al 5% per evitare la formazione di bolle, bisogna applicare degli opportuni esalatori per eliminare la condensa che si forma sotto il manto impermeabile (1 esalatore ogni 40/50 m<sup>2</sup>). È importante sapere che in tutte le applicazioni su cemento armato o su qualsiasi supporto dove c'è la presenza di metallo si formano delle micro fessurazioni ogni 3 – 4 metri che richiedono sempre l'impiego di una armatura di rinforzo.

Le armature consigliate per rinforzare **Licalastic Svart** sono le seguenti:

- supporto antifessura **Lica Armor 1000** tessuto non tessuto di polipropilene microforato da 60 g/m<sup>2</sup> per le impermeabilizzazioni a vista.
- **Water Texture** tessuto non tessuto di poliesteri da 130 g/m<sup>2</sup> per le impermeabilizzazioni che andranno ricoperte da un pavimento di piastrelle o da un massetto cementizio.

Il consumo del prodotto varia complessivamente da 1,2 a 1,8 kg/m<sup>2</sup> in funzione del supporto e dello spessore desiderato. Mediamente per ottenere un film essiccato di 1 mm, la quantità di prodotto impiegata sarà di circa 1,5 kg/m<sup>2</sup>. Con l'applicazione di tessuti di rinforzo **Lica Armor 1000** o **Water Texture**, il consumo totale è di circa 2 kg/m<sup>2</sup>.



Applicato a punti per l'incollaggio di pannelli isolanti, il consumo è di circa 400-700 g/m<sup>2</sup>.

Si raccomanda di applicare **Licalastic Svart** con temperatura ambiente non inferiore a +5 °C e quando non siano previste condizioni climatiche di nebbia, pioggia e gelo, evitando comunque situazioni estreme di freddo e caldo. Si raccomanda di evitare di stendere il prodotto su superfici bituminose nuove, appena applicate, che potrebbero rilasciare ancora degli idrocarburi e causare problemi di aderenza del film sulla guaina. Non si deve mai superare per ogni mano il quantitativo consigliato per non bloccare l'evaporazione dell'acqua contenuta nel prodotto liquido, che altrimenti rimarrebbe bloccata sotto la pellicola essiccata.

Su superfici superiori ai 10 m<sup>2</sup> o supporti sollecitati si consiglia sempre di utilizzare le armature di rinforzo annegata nella prima mano di **Licalastic Svart** ancora fresca.

Temperature superiori ai +35 °C pregiudicano la lavorabilità del prodotto con l'essiccazione troppo rapida del film in superficie. In caso di impermeabilizzazioni di fondamenta con **Licalastic Svart** le stesse devono venire ulteriormente ricoperte con idonee protezioni per evitare che la guaina venga danneggiata durante le operazioni di rinterro. **Licalastic Svart** può essere calpestato occasionalmente nei casi di saltuaria manutenzione. Per aumentare la durata di **Licalastic Svart** si consiglia sempre la verniciatura con pitture protettive idonee.

Non utilizzare su superfici soggette a risalita o forte pressione d'acqua.

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Caratteristica	Metodo di prova	Prestazione
Aspetto		Pasta nera tixotropica
Base chimica		Miscela di polimeri bituminosi additivi ed elastomeri
Imballi		Cartucce in HPE da 310 ml Barattolo in plastica da 1 kg Secchio in plastica da 5 kg Secchio in plastica da 20 kg
Stabilità negli imballi originali		12 mesi
Densità	EN ISO 2811-1	1,21 +/- 0,04 kg/l a 20 °C
Infiammabilità		Non Infiammabile
Residuo secco a 130 °C	EN ISO 3251	53% - 59%
Viscosità Brookfield a 20 °C (gir. 6 a 10 RPM)	EN ISO 3219	700 P +/- 140
Tempo di essiccazione per ricopertura		24/48 ore a 23 °C UM 50%

## CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI (UNI EN 1504-2:2005 – C Rivestimenti – PI MC IR)

Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	EN 1062-6	SdCO <sub>2</sub> > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo	EN ISO 7783	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	EN 1062-3	W < 0,1 Kg/m <sup>2</sup> *h <sup>1/2</sup>
Forza di aderenza per trazione diretta	EN 1542	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a carico	Test interno	> 1000%

## AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
- Materiale chimico: proteggere gli occhi e la pelle durante l'applicazione.
- Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua.
- Teme il gelo.

## SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

### NOTE

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei prodotti **licata SpA**.

Rif. Scheda: 110/17.1